# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-011781

(43) Date of publication of application: 20.01.1987

C09D 11/00 (51)Int.CI. C09D 11/00 (21)Application number: 61-131494 (71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor: YAZAKI MINORU (22)Date of filing: 06.06.1986

# (54) INK FOR INK JET RECORDING

# (57)Abstract:

PURPOSE: The titled ink which neither evaporates nor drys in a jetting nozzle and dries rapidly when ink drops are bonded to and formed on paper, containing a fixing amount of a specific nonionic surface active agent.

CONSTITUTION: 1.3W25wt% nonionic surface active agent (e.g., polyethylene glycol monolauryl ether, etc.,) having 25W50 dyne.cm-1 surface tension at a micelle concentration in water is blended with other components, to give the aimed ink.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

# 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-11781

⑤Int Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)1月20日

C 09 D 11/00

101 PSZ

A - 7016 - 4J

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

**劉発明の名称** インクジェット記録用インク

②特 願 昭61-131494

稔

@特 願 昭53-102113の分割

砂発 明 者 矢 崎

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社 諏訪精工舎内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

迎代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

1. 発明の名称 インクジェット記録用インク

#### 2 特許訓求の範囲

非イオン系の界面活性剤を添加した水溶性のインクジェット記録用インクにおいて、前記非イオン系の界面活性剤として水におけるミセル選展での表面張力が20~50 dyne・cm l を示す界面活性剤を13重量パーセント以上でかつ25重量パーセント以下含有させたことを特徴とするインクジェット記録用インク。

### 3 発明の詳細な説明

本発明は、インクジェット記録用のインクに関 するものであり、特にインク室の内部体積の急強 な減少により、ノズルからインクを押し出すこと により噴射するインクジェット方式のための速乾 性のインクに関するものである。

本発明の目的は、噴射ノメル内においては、蒸

発乾燥(目づまり)せず、紙上にインク液滴が付 着形成された際、直ちに乾燥し、手でとすつても、 とすれないようなインクを作り出すととである。

従来、インクの速乾性を満足する方法としては、 インク中に比較的蒸気圧の高い溶剤を添加し、と の密剤の蒸発によりインクを乾燥していた。しか し、この方法によれば、私上での速乾性は満足で きるが、インクジェットプリンターの如く、イン ク噴射ノズル径がおよそ50~100μmφと小 さい場合には、装置の停止時等に、ノメル先端の インクが蒸発英葉して目づまりを起こす欠点があ つた。そのため、このノメル内での蒸発乾燥を防 止する目的で使用停止時にはノズル先端にフォを 取り付ける等の処位をとらなければならなかつた。 又、上記万法とは逆に、インク目体は蒸発しにく く、紙質を改い取り紙の如く、浸透性の高いもの を使用し、インクを母ませて、見かけ上乾燥した よりにする方法がある。この方法においては、ノ ズル内でのインク蒸発による自づまりは、起こり にくいが、祇質が砂み易いものに限定されてしま

い、従つて消費者は、メーカで指定した紙以外使用できない。そのため、紙が比較的高価になつて しまり等の欠点を有していた。

- -.1

また、非イオン性界面括性剤を添加したインクジェット配母用インクとしては、特開昭 5 0 ー 1 4 3 6 0 2 号公報や特開昭 5 2 ー 6 4 3 0 2 号公報に開示されるものがある。しかし特開昭 5 0 ー 1 4 3 6 0 2 号公報にはある種の非イオン系界面活性剤を 0 5 度量パーセント添加しても充分を速乾性が得られない。

また、特開昭 5 2 - 6 4 3 0 2 号公報でも約 8 ~ 1 7 重量パーセントのカチオン系をよびアニオン系界面活性剤を添加したジェット印刷用インクが記載されているが、単にこのような範囲のインクを使用しても元分な速乾性は得られない。

本発明は、とのような欠点を改善すべくなされたものである。つまり、 項射ノズル内ではインク が蒸発乾燥しにくく、 紙上にインク液滴が付着形成された際には、 瞬時に乾燥するという相反する

ン酸ナトリウムの添加量と、インクの速乾性及び 表面提力についや示した。尚、インク系は、染料 にCI Direct Black ー 1 7, 15 多、多価ア ルコールとしてトリエチレングリコール 1 8 wtx 残部水系である。又、紙は、上質紙を使用してい る。第1図からわかる如く、表面張力では、ド デシルペンセンスルホン酸ナトリウムのミセル 強 医と思われる 0 5 w t ダでほぼ一定の値となる。

これに対し、速乾性は、 1.3 w t が以上の添加量で乾燥時間の測定が困難となり、ほとんど瞬時に乾燥する。

本発明について更に詳しく説明すると、本発明に使用される水溶性染料は、他のインク成分系統加により、色調の変化、沈澱物の生成のないものならどのような染料でも使用可能である。具体的には、

- C.I. Direct Black 17, 32, 108, 146
- C. I. Acid Black 2, 7, 24, 31, 52, 63, 112, 119, 121, 122, 155, 156

性質を満足させたものである。即ち、例えば水溶性染料,多価アルコール,水,場合によつては、細菌類の発生を防止した防カビ剤から成る、蒸発 乾燥しにくいインクジェットブリンター用インク系に、水にかけるミセル漫度である。外面活性剤のよう。 を13~25重量パーセント(以下 w t を と 表 か と か で か ま と 大 に か で の も つ 紙 等 の と で に 対 す る 没 西 活性剤 の も つ 紙 に か み 込ませ、 解 に 見 か け 上 乾燥 し た よ り に 見 せ か け る 特性を インクに付 加 し た も の で あ る。

又、 従来より、インクに界面活性剤を少量添加するととは、 衆知であるが、 これらの添加の目的はインクの表面張力の調整のためである。 従つて、その添加量は、 界面活性剤のミセル 漫変 程度の しゅし で 多以下である。 しかし、 との程度の がかけない インクの紙への 浸透力はほとんど向上せず、 単なる 炭面 張力の調整に なない。 このことを 明確にするために、 第1 図に、 なイオン界面活性剤であるドデシルベンゼンスルホ

- C. I. Basic Black 2
- C. I. Direct Blue 4, 22, 25, 71, 90
- C. I. Acid Blue 9, 22, 40, 93, 102, 104

113, 117, 120, 167, 229,

234

C. I. Basic Blue 1, 3, 5, 7, 9, 24, 25, 26,

28. 29

C. I. Direct Red 1, 4, 17, 28, 83

6, 51, 52, 80, 85, 87, 92,

94, 155, 180, 256, 317,

318

C. I. Basic Red 1, 2, 9, 12, 37

等を挙げることができ、これらは単独で、又は 2 祖以上で使用される。旅加並は、 Q 1 w t 多未満で は必要とされる色調、コントラストが出ない。 又、 9 w t 多 L り 多 い と、色調、コント ラストは 元 分 済足 するが、 温度 変化に L り 染料が 析出 し、 目 づきりを起こし 易く なるので、 9 w t 多以下に 限 足 する。

**次に、多値アルコールは、インクの蒸発を防止** 

得られたインクの組成。粘度及び裂面張力は、 次の通りである。

### (組成)

ļ	C. I. Acid Black-52	3 ( w t %)
	グリセリン	3 0
	エチレングリコール	1 3
	ポリエチレングリコールモノラウリルエーテル	2 0
	シオキシン	Q 1
	蒸留水	3 3 9

粘 度: 6.5 cp (2.0 c) 表面張力: //4.8 dyne\* cm<sup>-1</sup>

このインクを特開昭 5 2 - 7 4 4 0 6 号公報、第 1 図記載のヘッドに充填して、印刷速度 7 0 0 点/秒,ベルス電圧 1 1 0 ∇,ノズルの直径 7 0 μmでインクジェット記録を行なつた。 得られた印刷物は、各ドットが適当におんで拡がり、ドット,ドットが連結し、比較的鮮明な無色ブリント記録が得られた。尚、紙質は、一般の上質紙とインク用吸い取り紙で行なつたが、印字品質に任と

テル類・ボリオキシエチレンソルビタンアルキルエステル類等の非イオン界面活性剤を挙げることができ、これらは、単独で、又は2種以上で使用される。添加量は、1.3 w t 多未満では、顕時の速乾性を満足するのに不死分であり、2.5 w t 多より添加すると、粘度の上昇・染料の偏析等を生じ易くなるので、2.5 w t 多以下に限定する。更に必要があれば、デヒドロ酢酸ナトリウム・ジオキシン等の防カビ剤を少量添加することができる。

以下、本発明を実施例により説明する。

#### 哭施例 1.

使拌機を装備したコニカルビーカ中に、蓋留水・グリセリン及びエチレングリコールを仕込み境拌下に、ジオキシンを余々に加えた。ジオキシンが完全に溶解した後、境拌下に、ポリエチレングリコールモノラワリルエーテルを徐々に加え、更に境拌下に、無色染料 C. I. Direct Black - 17を徐々に加え、至温にて3時間復拌を続けた。この溶液をメンプランフィルターでアスピレーターにより2回ろ過を繰り返した。

んど差がなく、良好であつた。又、各々の紙上での乾燥時度は、任何同じで瞬間的であり、プリント後直ちに手でとすつても、全く印字品質はそとなわれなかつた。更に、連続24時間の記録にかいても、その品質は、時間と共に変化しなかつた。

又、記録終了3週間後に記録を再開したところ、 ノメルの目づまり寄の異常はなく、初期と全く変 ちない高品質のブリント記録が得られた。

 ドット径は紙の種類によらずほとんど同じであり、 同時の印刷品質を確保できる。そしてこのような 特性を有しながら、一見相反する性質であるイン クジェットブリンタのノズル内の目づまりを生ず ることがない。

従つて、本発明のインクジェット記録用インク は実用上帳めて有意義である。


## 4. 図面の簡単な説明

. - ;?

第1凶は、界面活性剤系加減とインクの英炔速 度、界面浸力の関係を示すグラフである。

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 教 上 務、



第 1 図